

# LIFE EXTENSION ATF DII

Это масло с высокой вязкостью для АКП. Оно обладает высокой химической устойчивостью, повышенными качествами защиты от износа и превосходной стойкостью к старению.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Его можно использовать в АКП, гидротрансформаторах, усилителе рулевого управления и гидросистемах, для которых производители рекомендуют использовать продукт, соответствующий требованиям компании General Motors Dexron II-D ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ АКП.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: увеличение срока службы коробки передач.  
Увеличенный срок службы масла: оптимальная тепловая и окислительная устойчивость.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

<b>ALLISON</b>	C4	<b>VOITH</b>	H55.6335xx
<b>CATERPILLAR</b>	TO-2	<b>ZF</b>	TE-ML 03D
<b>FORD</b>	M2C-138CJ, Mercon	<b>ZF</b>	TE-ML 04D
<b>GM</b>	6137-M DEXRON II-D	<b>ZF</b>	TE-ML 09
<b>MAN</b>	339 V1/Z1	<b>ZF</b>	TE-ML 11A
<b>MB</b>	236.7	<b>ZF</b>	TE-ML 14A
<b>MB</b>	236.5	<b>ZF</b>	TE-ML 17C

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Цвет	ASTM D1500		red
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	37
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



официальный представитель  
на территории Пермского края

г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2  
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71

[www.armada59.ru](http://www.armada59.ru)  
[info@armada59.ru](mailto:info@armada59.ru)

**CHAMPION®**